



Hurtig hærdende tør-mørtel:

Egenskaber:

Færdigblandet mørtel til maskinel udstøbning, gips- og kloridfri, vandafvisende, begynder hærdning i løbet af få minutter. Hærder af med høj start og slut styrke.

Anvendelse:

Kan anvendes inde som ude. Til udstøbning af revner i murværk, ved sætningsrevner, som fugtspærre, og som tør-mørtel i tørspøjteanlæg.

Underlaget:

Underlaget skal være tørt, frostfrit. Fri for støv, snavs, olie og fedt. Egnede underlag er alle mineralske bygningsdele. Vandafvisende underlag er ikke egnede, herunder træ, kunstoffer, og metal.

Produktdata:

Leveres i 25 kg. sække 48 stk. pr. palle. Skal opbevares tørt på palle i uåbnet original emballage. Holdbar i 6 mdr. fra produktions dato. Forbrug ca. 2,2 kg/m² pr. mm lag tykkelse. Vandforbrug 0,1 l/kg. Vægtfylde 1,7 kg/dm³. Kan forarbejdes i ca. 3 min. Forarbejdnings temperatur +5 til +30 grader/C.

Materiel:

Til udstøbning anvendes tørspøjteanlæg.

Forarbejde:

Underlaget renses omhyggeligt, sugende underlag som mursten skal gøres vådt inden udstøbning begynder.

Opblanding:

Med anlægget laves en homogen og klumpfri blanding (indstillings tid ca. ½ minut). Blandingsforhold i vægt ca. 0,1 liter vand pr kg. tør-mørtel. Blandingsforhold i rumfang 1 del vand til 6 dele tør-mørtel.

Bearbejdning:

Den opblandet mørtel skal anvendes straks i det hærdning sker efter 3 min. Stivnet mørtel må ikke genanvendes. For lang opblandningstid og for høj vandtilsætning kan skade vedhæftningen.